

Usos de
morteros y
mezclas

Usos de morteros y mezclas	Partes en volúmen					Cantidad por m ²									
	Cemento Portland	Cemento albañilería	Cal hidráulica	Arena	Hidrófugo	Esesor	cm	Cemento Portland	kg	Cemento albañilería	kg	Cal hidráulica	kg	Arena	m ³
Concreto: para amurar / alisado de pisos	1	---	---	3	---	2	10,8	---	---	---	---	---	0,024	---	---
Azotado sobre metal desplegado	1	---	---	4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Tomado de juntas de ladrillo visto	1	---	---	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Carpeta hidrófuga (aislación hidrófuga horizontal)	1	---	---	3	[*]	2	10,8	---	---	---	---	---	0,024	---	[*]
Azotado hidrófugo (aislación hidrófuga vertical)	1	---	---	3	[*]	0,5	2,7	---	---	---	---	---	0,006	---	[*]
Carpeta de nivelación bajo solados	1/8	---	1	3	---	2,5	1,6	---	---	---	6,3	---	0,03	---	---
	---	1	---	5	---	2,5	---	---	---	7,5	---	---	0,04	---	---
Revoque grueso	1/4	---	1	3	---	1,5	1,9	---	---	---	3,4	---	0,018	---	---
	---	1	---	5	---	1,5	---	---	---	3,8	---	---	0,02	---	---
Revoque fino	1/8	---	1	3	---	0,5	0,3	---	---	---	1,2	---	0,006	---	---

[*] El hidrófugo se agrega según especificación del fabricante.

Para las mezclas de asiento de bloques y otros mampuestos ver Ficha Técnica N°2.

Los valores indicados pueden variar conforme al uso y modo de ejecución.