

> Insumos y rendimientos de mampostería x m²

tipo de mampuesto	dimensiones			espesor del muro	espesor de la junta	cantidad	mezcla	materiales con cemento de albañilería				materiales con cemento y cal				mano de obra	
	a	h	l					mezcla	c° albañil	arena	dosificación	mezcla	cemento	cal	arena	oficial	ayudante
	cm	cm	cm	cm	cm	unidades/m²	lts/m²	dosificación	kg/m²	m³/m²		1/4 : 1 : 3	kg/m²	kg/m²	m³/m²	h/m²	h/m²
huevo 8x15x20	8	15	20	8	2	29,4	9,4	1 : 5	2,35	0,012	1/4 : 1 : 3	1,16	2,22	0,011		0,40	0,35
 LH 8 ladrillo hueco del 8	8	18	33	8	2	15,2	8	1 : 5	2	0,010	1/4 : 1 : 3	0,99	1,89	0,009		0,40	0,35
 LH 12 ladrillo hueco del 12	12	18	33	12	2	15,2	12	1 : 5	3	0,016	1/4 : 1 : 3	1,48	2,83	0,014		0,40	0,35
 LH 18 ladrillo hueco del 18	18	18	33	18	2	15,2	18	1 : 5	4,50	0,023	1/4 : 1 : 3	2,22	4,24	0,021		0,40	0,35
 BP 12 bloque portante del 12	12	19	33	12	1	15,2	8	1 : 5	2	0,010	1/4 : 1 : 4	1,02	1,30	0,012		0,40	0,35
común de 15	11,5	5	24,5	11,5	1,5	60	34,5	1 : 5	8,63	0,045	1/2 : 1 : 3	8,09	7,88	0,038		0,85	
 BP 18 bloque portante del 18	18	19	33	18	1	15,2	8	1 : 5	2	0,010	1/4 : 1 : 4	1,02	1,30	0,012		0,40	0,35
común de 30	11,5	5	24,5	24,5	1,5	120	69,1	1 : 7	12,96	0,098	1/4 : 1 : 3	8,51	16,28	0,080		1,70	1,70
común de 45	11,5	5	24,5	37,5	1,5	180	103,6	1 : 7	19,44	0,147	1/4 : 1 : 3	12,77	24,42	0,120		2,55	2,55

Los valores indicados pueden variar conforme al uso y modo de ejecución.